

Vedligeholdelse af IBF Perma-Drain®

Vedligeholdelse af IBF Perma-Drain® har til formål at opretholde den nødvendige permeabilitet i fuger, så den forudsatte nedsivning af regnvand kan sikres i hele belægningens levetid. For at opretholde denne nedsivningsevne er der dels nogle forholdsregler der skal tages, samt nogle aktive vedligeholdelsestiltag der skal udføres.

Glatførebekæmpelse

Da der ikke bør anvendes tørsalte pga. risikoen for frigivelse af forurening bundet i fuger og underliggende gruslag, skal al glatførebekæmpelse ske ved grusning. Der må kun gruses med samme type grus som anvendt ved fugningen, dvs. 2-5 mm knust materiale, uden finstof.

Anvendelse af belægningen

Belægningen må ikke benyttes til håndtering eller opbevaring af sand, grus og andre materialer der indeholde finstof, og dermed giver risiko for tilstopning af fugerne. Støder andre belægningstyper op til det permeable areal, skal det sikres, at der ikke med regnvandet tilføres finstof, f.eks. i form af traditionel fugegrus, til det permeable areal.

Ukrudsbekæmpelse

Ukrudt og mos har generelt sværere ved at etablere sig i det grove fugemateriale sammenlignet med en traditionel belægning. Kommer der ukrudt eller mos, skal det fjernes med rod. Hvis det blot bekæmpes med f.eks. brænding, vil planterester omdannes til muld som kan stoppe fugerne til.

Oprensning og efterfyldning af fuger

Mangler der fugemateriale efterfyldes der straks. Min. hvert 3. år oprenses fugerne og der fuges efter med nyt korrekt fugemateriale. Oprensning foretages nemmest med specialkøretøj der spuler og suger fugerne rene, nærmere information ved henvendelse til IBF.

Ved at følge denne vejledning vil IBF Perma-Drain® belægningen opretholde en tilstrækkelig nedsivningsevne til almindelige danske forhold, forudsat den er korrekt dimensioneret.

